PROAMASTIC SPORT

DESCRIPTION:

Mélange avec une consistance enduit, composé d'agrégats de granulométrie contrôlée et de résines synthétiques.

DONNÉES TECHNIQUES:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Viscosité Brookfield (25ºC)	mPa·s	NIE-008	10000	30000
Taille maximale du granulat	mm.	UNE 933-1	--	0,5
Résistance à l'abrasion en milieu humide	g/m^2	UNE EN 12274-5	--	350
Densité relative à 25º C	%	UNE 104281-3.5	1,3	1,6
Matière non volatile	%	UNE 104281-3.7	70	80

PROPRIÉTÉS:

- Consistance enduit pseudo nivelant.
- Bonne maniabilité et aspect homogène.
- Application facile.
- Bonne adhérence au support.
- Résistant aux radiations solaires.
- Bonne résistance à l'abrasion.

APPLICATIONS:

- Installations sportives..

MODE D'EMPLOI:

Le support sur lequel va être appliqué le Proamastic Sport devra présenter une surface cohésive, propre, sans poussière ni humidité ; procéder par la suite comme indiqué ci-dessous:

- Passer une couche d'impression de préférence avec Pinturacrilicdilué à 50% (200-300 gr/m^2); laisser sécher totalement (environ 24 heures). Si le support est un couche de Proamastic Sintético récemment appliqué, il ne sera pas nécessaire de passer une couche d'impression.

Pour plus d'informations visitez www.cepsa.com

Note: Les recommandations fournies dans cette fiche technique doivent être prises en considération à titre indicatif et pour des situations générales. Cepsa décline toute responsabilité en cas de mauvais usage. Pour les cas particuliers, veuillez contacter le Département Technique de Cepsa.

- Avant l'application, homogénéiser le Roadseal Sport; pour ce faire, retirer le sac plastique du brick en carton et le malaxer légèrement sur le sol avant d'ouvrir le sac.
- Étendre en couches fines et uniformes à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou de tout autre accessoire adéquat ; laisser sécher totalement chaque couche (environ 24 heures) avant d'appliquer la suivante, selon le degré d'humidité et la température ambiante.
- NE JAMAIS ajouter de l'eau directement au Roadseal Sport car il perdrait ainsi ses propriétés cohésives.

RENDEMENT:

La quantité à appliquer varie en fonction du type d'application. Pour la première couche, la quantité de Roadseal Sport pourra varier en fonction de la texture du support, mais il est recommandé d'appliquer entre 0,7 et 1 kg/m^2 pour les surfaces peu rugueuses et entre 1 et 1,2 kg/m^2 pour les surfaces perméables ou poreuses. Pour les couches suivantes, cela pourra osciller entre 0,7 et 0,9 kg/m^2.

PRÉSENTATION:

- Brick en carton de 45 kg et palette de 540 kg (12 bricks).
- Couleurs : Bleu, bleu clair, lilas, rouge, vert et gris.

STOCKAGE ET CONSERVATION:

- Les emballages doivent rester à l'abri des intempéries afin de les protéger des gelées ainsi que de l'exposition intense au soleil.
- La température de stockage ne doit être inférieure à 5ºC, car cela pourrait nuire à la qualité du produit.
- Le temps maximum de stockage recommandé est de 9 mois depuis la date de fabrication, dans les emballages d'origine, bien refermés et non détériorés.

AUTRES RECOMMANDATIONS:

- Il est conseillé d'appliquer le produit à une température oscillant entre 10ºC-35ºC, tout en évitant son utilisation dans des conditions météorologiques adverses.
- Lorsque Roadseal Sport est appliqué à l'intérieur, il est souhaitable d'assurer une bonne ventilation afin de faciliter un séchage adéquat.
- Lorsque le support à traiter est en béton hydraulique, celui-ci devra être auparavant analysé afin d'éviter tout problème d'adhérence dû à un polissage excessif, ou à des phénomènes de météorisation, d'humidité, etc.
- Dans le cas de bétons polis, il est conseillé de grenailler auparavant la surface.

Révision n º0 Approuvé: 05/07/2013 Prochaine Révision 05/07/2015

- Il n'est pas conseillé d'appliquer des couches trop épaisses (>1 mm), cela pouvant entraîner un mauvais séchage du produit.

Note: Les recommandations fournies dans cette fiche technique doivent être prises en considération à titre indicatif et pour des situations générales. Cepsa décline toute responsabilité en cas de mauvais usage. Pour les cas particuliers, veuillez contacter le Département Technique de Cepsa.

- Si l'on souhaite une plus grande protection et/ou réduire la rugosité superficielle du revêtement de Roadseal Sport, une seule couche de 300g/m2 de peinture Pinturacrilic peut être appliquée comme finition. Laisser sécher 12 heures au minimum.
- Les outils de travail pourront se nettoyer avec de l'eau avant séchage du produit.

Révision n º0 Approuvé: 05/07/2013 Prochaine Révision 05/07/2015

Note: Les recommandations fournies dans cette fiche technique doivent être prises en considération à titre indicatif et pour des situations générales. Cepsa décline toute responsabilité en cas de mauvais usage. Pour les cas particuliers, veuillez contacter le Département Technique de Cepsa.